





# DIAMANT

Codice: **DIAMANT1** **DIAMANT12.5**  
**DIAMANT1NEU** **DIAMANT12.5BO**

## DESCRIZIONE:

Rivestimento acrilico per interni ed esterni additivato con resine acril-silossaniche con polvere di quarzo. Idoneo per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o in ristrutturazione, è dotato di un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, un basso assorbimento d'acqua ed una ottima permeabilità al vapore. Prodotto molto versatile e di facile applicazione, è caratterizzato da ottimo potere coprente e capacità di mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto.

## CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
PESO SPECIFICO	BASE BIANCA - 1,54 Kg/l $\pm$ 0,03 a 20°C BASE BO - 1,47 Kg/l $\pm$ 0,03 a 20°C
RESIDUO SECCO	67 $\pm$ 0,5 % p/p
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Ottima
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	8-10 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1a mano: aggiungere il 25% di acqua potabile 2a mano: aggiungere il 10-15% di acqua potabile
ATTREZZI	 pennello  rullo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

## APPLICAZIONE

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI GIÀ VERNICIATE			
	INTONACO	MANI	BEN ANCORATE	MANI	CON CAVILLATURE STATICHE O RAPPEZZI	MANI
<b>FONDO</b>	FONDODIAMANT	1	FONDODIAMANT	1	RIPRISTINO + FONDODIAMANT	1
<b>FINITURA</b>	DIAMANT	2	DIAMANT	2	DIAMANT	2

## AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.