



UNICO PLUS

UNICO12.5PLUS

UNICO1PLUS

UNICO2.5PLUS

UNICO5PLUS

DESCRIZIONE:

Idropittura Idrorepellente traspirante per interni. E' caratterizzata da un ottimo potere coprente e eccellente punto di bianco. Facile da applicare, non richiede l'applicazione di alcun prodotto di fondo, possiede un'ottima pennellabilità e una buona resa. Indicata per cucine, bagni ed in genere per locali soggetti alla formazione di condensa.

CARATTERISTICHE:

ASPETTO	Opaco
COMPOSIZIONE	A BASE DI RESINA STIROLO ACRILICA
PESO SPECIFICO	1,53 Kg/l ± 0,03 a 20°C
VOC (Direttiva 2004/42/CE) :	1,29 % - 20,00 g/litro
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Media
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	Alta
PRESA DI SPORCO	Bassa
COLORE	Bianco (Colorabile con Coloranti Universali)
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore completo: 48 ore
RESA PRATICA	11-13 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
DILUIZIONE	1° mano: aggiungere il 45% di acqua potabile : nel caso di supporti molto sfarinanti aggiungere fino al 100% di acqua potabile 2° mano: aggiungere il 35% di acqua potabile NB: Per utilizzo a spruzzo con pompa airless diluire con acqua al 40% e utilizzare ugello 515 ad una pressione di circa 140 bar.
ATTREZZI	 pennello  rullo  spruzzo
SUPPORTI	intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con stucco appropriato.

	SUPPORTI NUOVI				SUPPORTI GIA VERNICIATI			
	INTONACO	MANI	CARTONGESSO	MANI	TRASPIRANTI O SFARINANTI	MANI	LAVABILI BEN ANCORATE	MANI
FONDO	UNICO	1	UNICO	1	UNICO DILUITO DA 50% 100%	1	UNICO	1
FINITURA	UNICO	1	UNICO	1	UNICO	2	UNICO	1

AVVERTENZE GENERALI

Per non alterare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, la quantità di tinta base non deve superare il 20%. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° o superiori ai 30° centigradi, con umidità relativa superiore a 85% o su pareti esposte a vento o sole.